



FICHE PRATIQUE PEINTURE LA RÉSISTANTE SATIN LESSIVABLE



Révisée en JUILLET 2021



DESCRIPTION : Peinture acrylique d'aspect satiné pour travaux neufs et de rénovation...

DESTINATION : Usage intérieur et extérieur.

- En intérieur : en décoration des murs, plafonds et supports traditionnels : plâtre, enduits, plaque de plâtre cartonnée, toile de verre.
- En extérieur : portes, volets.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES : Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
Dépollue l'air intérieur en fixant le formaldéhyde - Faible teneur en C.O.V. (Composés Organiques Volatiles) : 9g/L - Faible odeur à l'application - **Bénéficie du label écologique européen Ecolabel**
- Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE - Eligible aux certifications BREEAM - Grande facilité d'application - Fort pouvoir couvrant et opacifiant.

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT : Légèrement satiné

RENDEMENT THÉORIQUE (selon la porosité et état des surfaces) : 12 à 13 m²/L

DILUANT(S) D'APPLICATION/NETTOYAGE :
Eau douce / eau, si le produit est sec, utiliser des moyens mécaniques.

APPLICATION :
Brosse/rouleau : dilution maximum 5% en 1^{ère} couche - 2^{ème} couche sans.
Pistolet sans air : dilution maximum 5%.

SÉCHAGE :

Sec au Toucher : 1 heure.
Dur à cœur : 48 à 72 heures.
Recouvrable : 10 heures.
Lessivable après 15 jours de séchage à 20°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : la température doit être > à 15 °C et < à 30 °C. Ne jamais appliquer sur support humide ou surchauffé. Le support doit être propre et débarrassé de tous dépôts.

CONSERVATION :

A l'abri du gel, 24 mois en emballage fermé d'origine.

PRÉPARATION DE SURFACE AVANT PEINTURE : Sur peintures anciennes : ponçage ou lessivage et rinçage puis 2 couches de "la Résistante".

Sur métaux et huisseries métalliques : dégraissage, brossage et application d'une couche de notre primaire anti-rouille et 1 à 2 couches de "Résistante".

Sur fonds sains : En multi-couches.

Sur plaques de plâtre cartonnées : 1 couche de primaire d'impression et 1 à 2 couches de "Résistante" suivant la qualité et la propreté du support.

Dans tous les cas, appliquer sur un support sec et exempt de toutes parties non adhérentes et de poussière.